

PROPRIETES TECHNIQUES

ELEKTRON

CODE DU PRODUIT: 39YR

EMPLOI

Huile d'isolation

SPECIFICATION

IEC 60296 ed 4 (2012)

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	CLEAR
Density at 20°C	ASTM D4052	g/ml	0,830
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	11,2
Breakdown voltageEx Work	IEC 60156	kV	55
INDICE D'ACIDITE	ASTM D 974	mg KOH/g	0,008
DDF at 90°C	IEC 60247	--	

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

02/2016