

PETRONAS MECAFLUID SS 3001 FF

Fluide de travail des métaux miscible à l'eau, performance premium, sans formaldéhyde

PETRONAS MECAFLUID SS 3001 FF est un fluide de travail des métaux semi-synthétique miscible à l'eau, de performance premium, spécialement conçu pour la rectification de fonte, d'alliage et de carbone ordinaire.

Formulé à base d'huile sélectionnée pour sa haute qualité et enrichie avec des amines, de l'acide borique et des additifs anti-rouille, anti-mousse, sans biocides libérant du formaldéhyde, PETRONAS MECAFLUID SS 3001 FF offre une longue durée de vie des carters, une qualité élevée de finition, des solutions aqueuses stables même avec de l'eau dure.

Applications

PETRONAS MECAFLUID SS 3001 FF est recommandé pour :

- les équipements multi-tâches et les ateliers d'usinage de différents métaux
- les opérations de rectification, dont la rectification sans centre et spéciale où une finition minutieuse est requise

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques	Avantages
Excellente tolérance à l'eau dure	Convient en cas d'indisponibilité d'eau déminéralisée ou de bonne qualité. Produit des émulsions stables avec des eaux d'une dureté totale de 200 à 540 ppm CaCO ₃ . Dureté maximale : 1080 ppm. Plus longue durée de vie des carters.
Très bonnes propriétés de refroidissement et de détergence	Maintient les niveaux de performance et la propreté des machines, améliore la durée de vie des outils
Haute stabilité lors de l'utilisation	Minimise les frais liés à l'entretien et aux temps d'arrêt. Réduit l'élimination des déchets, le traitement des biocides, permettant une réduction des coûts
Liquide de refroidissement universel pour les machines autonomes et les systèmes centralisés	Réduit le nombre de produits dans l'entrepôt
Haute protection contre la rouille et la corrosion	Inhibe le processus de corrosion, améliorant également la durée de vie des équipements et des outils

PETRONAS MECAFLUID SS 3001 FF

Fluide de travail des métaux miscible à l'eau, performance premium, sans formaldéhyde

Sans biocides libérant du formaldéhyde

Sans formaldéhyde et faible odeur assurant un environnement agréable pour les ouvriers

Propriétés typiques

Caractéristiques de concentration	Méthode	Valeur typique
Apparence	Visuel	Transparent
Gravité spécifique à 15 °C	ASTM D 4052	0,993
Viscosité cinématique à 20 °C, mm ² /s	ASTM D 445	< 500
Quantité d'huile minérale, %	-	Environ 35
Caractéristiques de dilution	Méthode	Valeur typique
pH (5 % eau distillée)	ASTM E 70	9,1
Protection anti-corrosion (5 % dans de l'eau à 360 ppm de CaCO ₃)	DIN 51360/2	0
Facteur réfractométrique (% Brix)	ASTM D 1218	1,3

Toutes les données techniques sont fournies à titre indicatif uniquement. La FS est disponible sur demande, y compris pour les limites de contrôle de qualité

Préparation de l'émulsion

Pour préparer une nouvelle émulsion, il est recommandé d'utiliser un dispositif de mélange automatique. Si un tel dispositif n'est pas disponible, verser l'huile lentement dans de l'eau, tout en remuant continuellement. Veiller à ce que le carter, le réservoir, les machines et les tuyaux soient propres et stérilisés avant de préparer une nouvelle émulsion. Suivre la même procédure pour le remplissage.

Contrôle de la concentration

La concentration d'une nouvelle émulsion peut être vérifiée à l'aide d'un réfractomètre. La mesure du réfractomètre doit être multipliée par le facteur de réfractomètre pour déterminer la concentration.

Mesure du réfractomètre x 1,3 = concentration approximative

La concentration recommandée dépend de l'application, des matériaux à usiner, de la vitesse et de l'entraînement, du type d'outils et de nombreux autres paramètres. La valeur ci-dessous est donnée à titre d'exemple.

Usinage général : 5 %

Rectification : de 3 à 7 %

PETRONAS MECAFLUID SS 3001 FF

Fluide de travail des métaux miscible à l'eau, performance premium, sans formaldéhyde

Durée de conservation / conditions de stockage

Produit stable durant 12 mois à condition d'être conservé à une température comprise entre 5 °C et 40 °C dans des récipients non ouverts.

PETRONAS MECAFLUID SS 3001 FF

Fluide de travail des métaux miscible à l'eau, performance premium, sans formaldéhyde

Hygiène, sécurité et environnement

Ce produit est peu susceptible de présenter des risques pour la santé et la sécurité lorsqu'il est utilisé selon l'application recommandée. Éviter le contact avec la peau. Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau après contact avec la peau. Ne pas rejeter dans les égouts, les sols ou l'eau.

Pour plus d'informations concernant le stockage, la manipulation et l'élimination des produits en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit (FDS) ou nous contacter à travers le site : www.pli-petronas.com

Avis important

Le nom PETRONAS, le logo PETRONAS et les autres marques commerciales et/ou marques utilisées ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (« PLISB »), ou ses filiales ou sociétés de portefeuille sous licence, sauf indication contraire. Les documents PLI et les informations contenues dans le présent document sont considérés comme exacts à la date d'impression. PLISB ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou leur exhaustivité, ou concernant les informations qui s'y trouvent ou toute transaction effectuée. Les informations des documents PLI sont basées sur des tests standards dans des conditions de laboratoire et sont fournies uniquement à titre indicatif. Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer de consulter la version la plus récente de ces documents PLI. Il est de la responsabilité des utilisateurs d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, de s'assurer de leur adéquation pour l'application envisagée et de se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur imposées par les autorités locales respectives.

Les Fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées uniquement afin d'obtenir des informations appropriées concernant le stockage, la manipulation et l'élimination du produit en toute sécurité. PLISB ou ses filiales et sociétés de portefeuille ne sauraient être tenues responsables de toute perte ou blessure, ou tout dommage direct, indirect, spécial, exemplaire, consécutif ou tout autre dommage que ce soit, dans le cadre d'un contrat, en cas de négligence ou autre acte délictueux, en relation ou résultant d'une utilisation anormale des matériaux et/ou des informations, de tout manquement à se conformer à des recommandations ou suite à des dangers inhérents à la nature des matériaux et/ou des informations. Tous les produits, services et informations fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Veuillez contacter l'un de nos représentants locaux pour plus de renseignements.